

DESCRIPCIÓN

CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC es un material ignífugo durable de base yeso, de densidad baja y de mezcla húmeda de aplicación por aspersión, diseñado para ser usado con el sistema ISOLATEK QWIK-SET®. CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC ofrece protección pasiva contra fuego en montajes de piso y techo ocultos, vigas de acero, columnas y viguetas en proyectos de construcción de edificaciones.

Además de la resistencia al fuego, CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC también ofrece beneficios térmicos. Como aislante térmico, éste es efectivo en la reducción de pérdida de calor, particularmente cuando es aplicado en la parte inferior del techo. El valor R añadido por CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC también permite una reducción en el aislamiento del techo.

La eficiencia de aplicación mejorada del CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC, combinado con sus propiedades de clasificación protección contra fuego y aislamiento térmico, lo hace el ignífugo de mezcla húmeda más innovador del mercado hoy en día.

VENTAJAS DE PRODUCTO

- Ofrece el desempeño de resistencia al fuego espesor por unidad más económico y el de mayor productividad dentro de la serie CAFECO 300 / ISOLATEK Type 300
- Material de base yeso ligero permite fácil de aplicar
- Ofrece valores adicionales como aislamiento térmico

Desempeño Térmico

Producto	Conductividad(k)*	Resistencia(R/pulg)
CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC	0.0838 W/m·K a 24°C (0.581 BTU pulg/hr pie²·°F a 75°F)	1.83

* Valor obtenido conforme ensayo ASTM C518

Desempeño Físico

Características	Método ASTM	Desempeño estándar de la industria*	Desempeño ensayado en laboratorio**
Densidad	E605	240 kg/m³ (15 pcf)	240 kg/m³ (15 pcf)
Combustibilidad	E136	Incombustible	Incombustible
Cono Calorímetro	E1354	No libera flama o calor	No libera flama o calor
Cohesión/Adhesión	E736	7.2 kPa (150 psf)	19.7 kPa (412 psf)
Deflexión	E759	No se agrieta ni se desprende	No se agrieta ni se desprende
Efecto de impacto a la adherencia	E760	No se agrieta ni se desprende	No se agrieta ni se desprende
Resistencia a la compresión	E761	68.9 kPa (1,440 psf)	151.6 kPa (3,167psf)
Resistencia a la erosión de aire	E859	Menos de 0.27 g/m² (0.025 g/pie²)	0.000 g/m² (0.000 g/pie²)
Resistencia a la corrosión	E937	No propicia corrosión del acero	No propicia corrosión del acero
Absorción de sonido	C423		25 mm en techo y vigas (0.50 NRC 1")
Resistencia Fúngica	G21	No presenta crecimiento después de 28 días	Aprobado

* Desempeño estándar basado en MasterSpec®, Sección 078100 APPLIED FIREPROOFING. Consulte los diseños UL para requerimiento de densidad.

** Los valores representan ensayos en laboratorios independientes bajo condiciones controladas.

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO

CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC ha sido ampliamente ensayado, clasificado y aprobado para una resistencia al fuego hasta de 4 horas para entramado de pisos, vigas, viguetas, columnas (pilares) y ensamblajes de techos ante las siguientes instituciones:

- UL conforme con ANSI/UL 263 (ASTM E119)
- UL conforme con CAN/ULC-S101 (ASTM E119)
- BS476, Parte 20-21:1987 bajo Isolatek® Type 300
- EN 13381, Parte 3 y 4 (concreto y acero) bajo Isolatek® Type 300
- IDIEM – NCh 935/1/Of97 (CHILE) para RF-90 y RF-120

CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC también ha sido aprobado en conformidad con el método de ensayo ASTM E84 y clasificado como clase A con las siguientes características de combustión superficial:

Propagación de llama.....0 Humo producido.....0

CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC cumple con los requisitos establecidos por las siguientes normas y reglamentos de protección pasiva contra incendios en la construcción:

- NCh 935/1.Of97 MINVU - Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (CHILE)
- Norma Mexicana NMX-C-307-ONNCE/1-2009 (MÉXICO)
- Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 (COLOMBIA)
- IPT, São Paulo (BRASIL)
- CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN (IBC® - INTERNATIONAL BUILDING CODE®)
- Ciudad de Los Angeles (LADBS, Material categoría 1) (City of Los Angeles (LADBS, Category 1 Material))
- CÓDIGO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE CANADÁ (NBC - National Building Code of Canada)
- Requerimientos AC10 (UL ER 13348-01), AC23 y ICC-ES (ICC-ES, AC23 and AC10 Requirements (UL ER13348-01))

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES

CAFECO 300 AC / ISOLATEK Type 300 AC cumple con los siguientes requerimientos de las siguientes especificaciones:

- MasterSpec®, Section 078100 - APPLIED FIREPROOFING (AIA)
- MasterFormat® 2014, Section 07 81 00 Applied Fireproofing (CSC, CSI)
- Code of Federal Regulations, Title 40: Protection of the Environment (EPA)

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:



Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico de ventas y aplicadores reconocidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.

Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.



Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200
www.isolatek.com | technical@isolatek.com

